

# MEDIUM International I. s.r.o.

## Technický list

Bentonitový těsnící a lepicí tmel

**MQ 100 Master** – lepicí a těsnící tmel šedé barvy, vyroben na bázi bentonitu, obsahující jako emulgátor anionaktivní tenzid. Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí a lepicí schopností. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.

**Oblast použití MQ 100 Master** – aplikaci bentonitových těsnících pásů – eliminuje nerovnosti podkladu a zajišťuje dokonalý kontakt s betonovou plochou a těsnícím pásem. Pro lepení těsnících pásů v pracovních a dělicích spárách, pro podlepování přesahu bentonitových rohoží a geotextilií, utěsnění kabelových a trubkových průchodů i k vyplnění dutin a jiných trhlin v pozemních, inženýrských a vodních stavbách.

### Specifikace

Sušina	35 %
pH	9
Dotyková lepidivost – Beton: ČSN 732577	0,53 MPa
Objemové změny: ČSN EN ISO 10583	90 %

**Návod k použití MQ 100 Master** – nanáší se přímo na styčné plochy stěrkou nebo vytlačovací pistolí z kartuše. Podklad na který je **MQ 100 Master** nanášen musí být suchý ( maximálně vlhký ) zbaven prachu a mastných nečistot.

**MQ 100 Master** – při skladování a zpracování není hořlavý ani toxický. U osob se zvýšenou citlivostí se může projevit jako látka s mírnou kožní dráždivostí. Teplota skladování a zpracování +1°C až +40°C. Při dodržení předepsaných podmínek je záruční doba 12 měsíců, (viz etiketa na výrobku)

**Balení** – PE kartuše 310 ml, PE Folie 600g, PE kbelicích 1Kg, 5 Kg a 10 Kg.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby při skladování v suchu, při teplotách +1°C do +40°C.

*Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním.*

**MEDIUM  
INTERNATIONAL I. s.r.o.**

Gorkého 1249/5, 434 01 MOST  
IČO: 638 87 258, DIČ: CZ63887258

