

MEDIUM International I. s.r.o.

Technický list

MQ 100 Master – lepící a těsnící tmel šedé barvy, vyroben na bázi bentonitu, obsahující jako emulgátor anionaktivní tenzid. Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí a lepící schopností. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.

Oblast použití MQ 100 Master – aplikaci bentonitových těsnících pásů – eliminuje nerovnosti podkladu a zajišťuje dokonalý kontakt s betonovou plochou a těsnícím pásem. Pro lepení těsnících pásů v pracovních a dělicích spárách, pro podlepování přesahu bentonitových rohoží a geotextilií, utěsnění kabelových a trubkových průchodů i k vyplnění dutin a jiných trhlin v pozemních, inženýrských a vodních stavbách.

Specifikace

Sušina	35 %
pH	9
Dotyková lepivost – Beton : ČSN 732577	0,53 MPa
Objemové změny : ČSN EN ISO 10583	90 %

Návod k použití MQ 100 Master – nanáší se přímo na styčné plochy stěrkou nebo vytlačovací pistolí z kartuše. Podklad na který je **MQ 100 Master** nanášen musí být suchý (maximálně vlhký) zbaven prachu a mastných nečistot.

MQ 100 Master – při skladování a zpracování není hořlavý ani toxický. U osob se zvýšenou citlivostí se může projevit jako látka s mírnou kožní dráždivostí. Teplota skladování a zpracování +1C až 30C. Při dodržení předepsaných podmínek je záruční doba 12 měsíců ode dne expedice.

Balení – PE kartuše 310 ml, PE kbelících 5 Kg a 10 Kg, PE 600g

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním.